

TILSKIPUN FRAMKVÆMDASTJÓRNARINNAR 2006/2/EB

frá 6. janúar 2006

um breytingu, að því er varðar aðlögun að tækniframförum, á II. viðauka við tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 96/73/EB um tiltekna aðferðir við magngreiningu textíltrefjablandna úr tveimur efnum

(Texti sem varðar EES)

FRAMKVÆMDASTJÓRN EVRÓPUBANDALAGANNA HEFUR,

SAMÞYKKT TILSKIPUN ÞESSA:

með hliðsjón af stofnsáttmála Evrópubandalagsins,

1. gr.

með hliðsjón af tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 96/73/EB frá 16. desember 1996 um tiltekna aðferðir við magngreiningu textíltrefjablandna úr tveimur efnum ⁽¹⁾, einkum 2. mgr. 5. gr.,

Ákvæðum II. viðauka við tilskipun 96/73/EB er breytt í samræmi við viðaukann við þessa tilskipun.

2. gr.

og að teknu tilliti til eftirfarandi:

- 1) Í tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 96/74/EB frá 16. desember 1996 um textílheiti ⁽²⁾ er þess krafist að í merkingum komi fram trefjasamsetning textílvara og kanna skal með greiningu hvort þær séu í samræmi við ábendingar á merkimiða.
- 2) Í tilskipun 96/73/EB er kveðið er á um samræmdar aðferðir við magngreiningu textíltrefjablandna úr tveimur efnum.
- 3) Á grundvelli nýlegra niðurstaðna frá tæknilegum vinnuhópi var tilskipun 96/74/EB aðlöguð tækniframförum með því að bæta við trefjunum pólýlaktíð og elastóþjolester við skrána yfir trefjar í I. og II. viðauka við þá tilskipun.
- 4) Því er nauðsynlegt að skilgreina samræmdar prófunaraðferðir fyrir pólýlaktíð og elastóþjolester.
- 5) Því ber að breyta tilskipun 96/73/EB til samræmis við það.
- 6) Ráðstafanirnar, sem kveðið er á um í þessari tilskipun, eru í samræmi við álit nefndarinnar um tilskipanir um textílheiti og merkingar textílvara.

1. Aðildarríkin skulu samþykkja nauðsynleg lög og stjórn-sýslufyrirmæli til að fara að tilskipun þessari eigi síðar en 6. janúar 2007. Þau skulu þegar í stað senda framkvæmdastjórninni texta þessara ákvæða og samsvörunartöflu milli viðkomandi ákvæða og þessarar tilskipunar.

Þegar aðildarríkin samþykkja þessi ákvæði skal vera í þeim tilvísun í þessa tilskipun eða þeim fylgja slík tilvísun þegar þau eru birt opinberlega. Aðildarríkin skulu setja nánari reglur um slíka tilvísun.

2. Aðildarríkin skulu senda framkvæmdastjórninni helstu ákvæði úr landslögum sem þau samþykkja um málefni sem tilskipun þessi tekur til.

3. gr.

Tilskipun þessi öðlast gildi á tuttugasta degi eftir að hún birtist í *Stjórnartíðindum Evrópusambandsins*.

4. gr.

Tilskipun þessari er beint til aðildarríkjanna.

Gjört í Brussel 6. janúar 2006.

Fyrir hönd framkvæmdastjórnarinnar,

Günter VERHEUGEN

varaforseti.

⁽¹⁾ Stjtið. EB L 32, 3.2.1997, bls. 1. Tilskipuninni var breytt með reglugerð (EB) nr. 1882/2003 (Stjtið. ESB L 284, 31.10.2003, bls. 1).

⁽²⁾ Stjtið. EB L 32, 3.2.1997, bls. 38. Tilskipuninni var síðast breytt með tilskipun framkvæmdastjórnarinnar 2004/34/EB (Stjtið. ESB L 89, 26.3.2004, bls. 35).

VIÐAUKI

Ákvæðum 2. kafla II. viðauka við tilskipun 96/73/EB er breytt sem hér segir ⁽¹⁾:

1. Sérstakar aðferðir – Í stað yfirlitstöflunnar komi eftirfarandi:

„2. SÉRSTAKAR AÐFERÐIR – YFIRLITSTAFLA

Aðferðir	Notkunarvið		Hvarfefni
Nr. 1	Asetat	Tilteknar aðrar trefjar	Aseton
Nr. 2	Tilteknar prótintrefjar	Tilteknar aðrar trefjar	Hýpóklórít
Nr. 3	Viskósa, kúpró eða tilteknar gerðir módals	Baðmull	Maurasýra og sinkklóríð
Nr. 4	Pólýamíð eða nælon	Tilteknar aðrar trefjar	80% maurasýra m/m
Nr. 5	Asetat	Tríasetat	Bensýlalkóhól
Nr. 6	Tríasetat eða pólýlaktíð	Tilteknar aðrar trefjar	Díklórmetan
Nr. 7	Tilteknar beðmistrefjar	Pólýester eða elastófjölester	75% brennisteinssýra m/m
Nr. 8	Akrýltrefjar, tilteknar módakrýltrefjar eða tilteknar klórtrefjar	Tilteknar aðrar trefjar	Dímetylformamíð
Nr. 9	Tilteknar klórtrefjar	Tilteknar aðrar trefjar	Kolefnisdísúlfíð/Aseton, 55,5/44,5 v/v
Nr. 10	Asetat	Tilteknar klórtrefjar	Ísedik
Nr. 11	Silki	Ull eða dýrahár	75% brennisteinssýra m/m
Nr. 12	Júta	Tilteknar dýratrefjar	Aðferð með ákvörðun köfnunarefnisinnihalds
Nr. 13	Pólýprópýlen	Tilteknar aðrar trefjar	Xýlen
Nr. 14	Tilteknar aðrar trefjar	Klórtrefjar (einsleitar fjölliður vínýlklóríðs)	Aðferð með óblandaðri brennisteinssýru
Nr. 15	Klórtrefjar, tilteknar gerðir módakrýla, tilteknar gerðir elastans, asetöt, tríasetöt	Tilteknar aðrar trefjar	Sýklóhexanon ⁴

2. Í stað liðar 1.2 í aðferð nr. 1 komi eftirfarandi:

„2. ull (1), dýrahári (2 og 3), silki (4), baðmull (5), hör (7), hampi (8), jútu (9), abaka (10), alfa (11), kókostrefjum (12), gífli (13), ramí (14), sisali (15), kúpró (21), módal (22), prótíni (23), viskósu (25), akrýli (26), pólýamíði eða næloni (30), pólýester (34) og elastófjölester (45)⁴.“

3. Í stað liðar 1.2 í aðferð nr. 2 komi eftirfarandi:

„2. baðmull (5), kúpró (21), viskósu (25), akrýli (26), klórtrefjum (27), pólýamíði eða næloni (30), pólýester (34), pólýprópýleni (36), elastan (42), glertrefjum (43) og elastófjölester (45)⁴.“

4. Í stað liðar 1.2 í aðferð nr. 4 komi eftirfarandi:

„2. ull (1), dýrahári (2 og 3), baðmull (5), kúpró (21), módal (22), viskósu (25), akrýli (26), klórtrefjum (27), pólýester (34), pólýprópýleni (36), glertrefjum (43) og elastófjölester (45)⁴.“

⁽¹⁾ Númeraröð trefjanna: 1. Pólýester (34), áður (31), 2. pólýprópýlen (36), áður (33), 3. elastan (42), áður (39), 4. glertrefjar (43), áður (40), sjá tilskipun 96/74/EB, eins og henni var breytt með tilskipun 97/37/EB (Stjtið. EB L 169, 27.6.1997, bls. 74).

5. Aðferð nr. 6 er breytt sem hér segir:

a) Í stað liðar 1.2 í aðferð nr. 6 komi eftirfarandi:

„1. NOTKUNARSVIÐ

Þessi aðferð er notuð, eftir að önnur efni en trefjar hafa verið fjarlægð, fyrir blöndur úr tveimur efnum:

1. tríasetati (24) eða pólylaktíð (33a)

og

2. ull (1), dýrahári (2 og 3), silki (4), baðmull (5), kúpró (21), módal (22), viskósu (25), akrýli (26), pólyamíði eða næloni (30), pólyester(34), glertrefjum (43) og elastófjölester (45)“.

Athugasemd

Tríasetattrefjar, sem hafa verið gljábarnar og það hefur leitt til vatnsrofs að hluta, eru ekki að öllu leyti leysanlegar í hvarfefninu. Í þeim tilvikum er aðferðin ónothæf.

2. MEGINREGLA

Tríasetattrefjarnar eða pólylaktíðtrefjarnar, í þekktum, þurrum efnismassa af blöndunni, eru leystar upp með díklórmetani. Óleysanlega hlutanum er safnað saman, hann þvegin, þurrkaður og veginn; efnismassi hans, leiðréttur ef nauðsyn krefur, er gefinn upp sem hundraðshluti þurrs efnismassa blöndunnar. Hundraðshluti þurrs tríasetats eða pólylaktíðs er mismunurinn“.

b) Í stað 5. liðar komi eftirfarandi:

„5. ÚTREIKNINGUR OG FRAMSETNING NIÐURSTAÐNA

Reikna skal niðurstöður út á þann hátt sem er lýst í almennu leiðbeiningunum. Gildi „d“ er 1,00 nema þegar pólyester og elastófjölester eru annars vegar en þá er það 1,01“.

6. Í stað liðar 1.2 í aðferð nr. 7 komi eftirfarandi:

„2. pólyester (34) og elastófjölester (45)“.

7. Aðferð nr. 8 er breytt sem hér segir:

a) Í stað liðar 1.2 komi eftirfarandi:

„2. ull (1), dýrahári (2 og 3), silki (4), baðmull (5), kúpró (21), módal (22), viskósu (25), pólyamíði eða næloni (30), pólyester (34) og elastófjölester (45)“.

b) Í stað 5. liðar komi eftirfarandi:

„5. ÚTREIKNINGUR OG FRAMSETNING NIÐURSTAÐNA

Reikna skal niðurstöður út á þann hátt sem er lýst í almennu leiðbeiningunum. Gildi „d“ er 1,00 nema í eftirfarandi tilvikum:

ull 1,01

baðmull 1,01

kúpró 1,01

módal 1,01

pólyester 1,01

elastófjölester 1,01“

8. Í stað liðar 1.2 í aðferð nr. 9 komi eftirfarandi:

„2. ull (1), dýrahári (2 og 3), silki (4), baðmull (5), kúpró (21), módal (22), viskósu (25), akrýli (26), pólýamíði eða næloni (30), pólýester (34), glertrefjum (43) og elastófjölester (45)“.

9. Í stað liða 1.1 og 1.2 í aðferð nr. 13 komi eftirfarandi:

„1. pólýprópýlentreffjum (36)

og

2. ull (1), dýrahári (2 og 3), silki (4), baðmull (5), asetati (19), kúpró (21), módal (22), tríasetati (24), viskósu (25), akrýli (26), pólýamíði eða næloni (30), pólýester (34), glertrefjum (43) og elastófjölester (45)“.

10. Í stað liðar 1.2 í aðferð nr. 14 komi eftirfarandi:

„2. baðmull (5), asetati (19), kúpró (21), módal (22), tríasetati (24), viskósu (25), tilteknum akrýlum (26), tilteknum móðakrýlum (29), pólýamíði eða næloni (30), pólýester (34) og elastófjölester (45)“.
